

## Нормы загрузки МДФ в еврофуры



№ п/п	Название товара	Толщина	Плотность плиты	Размер листа		Паллета						Еврофура			Вес упаковки
		мм	кг/м3	ширина, мм	длина, мм	кол-во плит, шт	м2	м3	вес пачки (нетто), кг	вес пачки (брутто), кг	кол-во паллет, шт	м2	м3	вес (брутто), кг	
1	MDF	3	880	2800	2070	138	799,85	2,40	2112	2266	9	7198,63	21,60	20394,00	155
2	MDF	5	830	2800	2070	88	510,05	2,55	2116	2271	9	4590,43	22,95	20439,00	155
3	MDF	6	850	2800	2070	72	417,30	2,50	2128	2283	9	3755,81	22,53	20543,85	154
4	MDF	8	820	2800	2070	54	312,90	2,50	2053	2208	9	2816,86	22,53	19867,81	154
5	MDF	10	780	2800	2070	48	278,21	2,78	2168	2322	9	2503,87	25,04	20898,00	154
6	MDF	12	790	2800	2070	40	231,80	2,78	2198	2332	9	2086,56	25,04	20988,29	134
7	MDF	16	790	2800	2070	30	173,80	2,78	2198	2332	9	1564,92	25,04	20988,29	134
8	MDF	18	790	2800	2070	26	150,70	2,71	2143	2277	9	1356,26	24,41	20493,77	134
9	MDF	19	790	2800	2070	26	150,70	2,86	2262	2396	9	1356,26	25,77	21565,22	134
10	MDF	22	780	2800	2070	22	127,50	2,81	2188	2322	9	1147,61	25,25	20900,65	134
11	MDF	25	760	2800	2070	20	115,90	2,90	2202	2337	9	1043,28	26,08	21030,02	134
12	MDF	28	755	2800	2070	18	104,30	2,92	2205	2340	9	938,95	26,29	21057,14	134
13	MDF	30	760	2800	2070	16	92,74	2,78	2114	2249	9	834,62	25,04	20237,13	134
14	MDF	38	730	2800	2070	14	81,14	3,08	2248	2382	9	730,30	27,75	21438,00	134

04070

Ukraine

Str. P.Sagaydachnogo 11

Tel. / Fax: +380 44 220-43-11

www.rezult.pro

## Нормы загрузки МДФ в еврофуры

Предприятие имеет налаженную инфраструктуру - собственные железнодорожные пути с выходом на станцию железной дороги. Поставка продукции осуществляется в любую точку Украины железнодорожным и автомобильным транспортом.

Упаковка и маркировка

Листы МДФ упаковываются в пачки (на дне пачки - подкладной лист, сверху - картонный лист), обвязанные прочной пластиковой лентой. Каждая пачка маркируется этикеткой.

Схема упаковки

1. Пачка установлена на подкладочный лист и деревянные бруски по формату плиты (2800x2070 мм);
2. Верх пачки укрыт гофрокартоном 2800x2070 мм;
3. Упаковка стянута четырьмя поперечными поясами из ПЭТ-ленты (кроме 3-мм, где пять поясов);
4. Вес упаковки максимально составляет 170 кг.

Виды транспортировки

- автотранспортом;
- крытыми вагонами.

Рекомендации по хранению и складированию МДФ

- хорошо проветривать складское помещение, поддерживать относительную влажность от 45 до 75% при температуре от +10 до +40 градусов С. Покрывать сырой или влажный пол полиэтиленовой пленкой для предотвращения проникновения влаги в МДФ-плиту
- обкладывать пачки снизу и сверху подложкой для устранения влияния неблагоприятных погодных условий и окружающей среды во время транспортировки или длительного складского хранения
- закрывать пласти и кромки плит защитными покрытиями для предохранения МДФ от воздействия влаги и тепла
- укладывать листы горизонтально, при вертикальном хранении небольшого количества листов соблюдать строго вертикальное положение и устойчивость
- укладывать листы ровень друг к другу для предотвращения повреждения кромок и скалывания углов
- хранить плиты в пачках высотой стопы не более 4,5 м с разделением пачек прокладками
- укладывать нижнюю пачку на ровное подстопное место на бруски-прокладки или поддон
- прокладывать пачки поперек сухими брусками одинаковой толщины (ширина и толщина прокладок должна быть не менее 80 мм; разность толщины прокладок, используемых для одной пачки, не должна превышать 5 мм)
- прокладывать бруски с интервалом не более 600мм, расстояние крайних прокладок от торцов пачки должно быть не более 200 мм (количество брусков должно быть не менее трех), для тонких плит расстояние между брусками может быть меньше
- выравнивать расположение прокладочных брусков по вертикали (прокладки, разделяющие пачки, должны располагаться в одних вертикальных плоскостях строго одна над другой).

**04070**

**Ukraine**

**Str. P.Sagaydachnogo 11**

**Tel. / Fax: +380 44 220-43-11**

**www.rezult.pro**